

JRA セラミックミニチュアベアリング

d	主要寸法			定格荷重 (参考)		呼び番号	許容回転数 (参考)	
	D	B	r (min)	Cr	Cor		グリス	オイル
	mm			kN			rpm	
4	9	2.5	0.10	0.64	0.23	684	53000	63000
	11	4	0.15	0.96	0.35	694	48000	56000
	12	4	0.20	0.96	0.35	604	48000	56000
	13	5	0.20	1.30	0.49	624	40000	48000
	16	5	0.30	1.73	0.67	634	36000	43000
5	11	3	0.15	0.72	0.29	685	45000	53000
	13	4	0.20	1.08	0.43	695	43000	50000
	14	5	0.20	1.33	0.50	605	40000	50000
	16	5	0.30	1.73	0.67	625	36000	43000
	19	6	0.30	2.34	0.89	635	32000	40000
6	13	3.5	0.15	1.08	0.44	686	40000	50000
	15	5	0.20	1.73	0.67	696	40000	45000
	17	6	0.30	2.26	0.83	606	38000	45000
	19	6	0.30	2.34	0.88	626	32000	40000
	22	7	0.30	3.30	1.37	636	30000	36000
7	14	3.5	0.15	1.17	0.51	687	40000	50000
	17	5	0.30	1.61	0.71	697	36000	43000
	19	6	0.30	2.34	0.89	607	36000	43000
	22	7	0.30	3.30	1.37	627	30000	36000
	26	9	0.30	4.56	1.98	637	28000	34000
8	16	4	0.20	1.26	0.59	688	36000	43000
	19	6	0.30	2.24	0.91	698	36000	43000
	22	7	0.30	3.30	1.37	608	34000	40000
	24	8	0.30	3.35	1.43	628	28000	34000
	28	9	0.30	4.55	1.97	638	28000	34000
9	17	4	0.20	1.33	0.67	689	36000	43000
	20	6	0.30	2.47	1.08	699	34000	40000
	24	7	0.30	3.35	1.43	609	32000	38000
	26	8	0.30	4.55	1.97	629	28000	34000
	30	10	0.60	4.65	2.07	639	24000	30000

- 【備考】 1.上記定格荷重、許容回転数は、窒化珪素材軸受の参考値を示す。
 2.ジルコニア材の軸受の定格荷重は、上記の75～80%を参考値としてください。